

PROPRIETÀ TECNICHE E SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Prodotto : Piastrelle viniliche di lusso (Luxury Vinyl Tiles)

Serie : EUROPE SPC Rigid click



WALK IT FEEL IT LOVE IT

Gamma prodotti

Articolo	Spessore	Strato d'usura	Dimensioni
Pavimento vinilico di lusso - EUROPE SPC Rigid click	5.0 mm (4.0 + 1.0 IXPE)	0.55 mm	180 mm × 1220 mm

Specifiche del prodotto

N.	Prestazione	Norma	Caratteristiche
1	Tipo e composizione	—	Rivestimento per pavimenti in composito plastico laminato
2	Applicazione	—	Commerciale, residenziale e industriale
3	Trattamento superficiale	—	PU, in base al design
4	Profilo	—	Click 2G con bisello, in base al design
5	Sistema di giunzione	—	Sistema click 2G/2G
6	Densità	—	8100 kg/m³ ± 10%
7	Dimensioni delle doghe	ISO 24342 / ISO 24346	Lunghezza: 1220 mm ± 0.5 mm Larghezza: 180 mm ± 0.1 mm Spessore: 5.0 mm ± 0.15 mm
8	Spessore dello strato d'usura	ISO 24340	Spessore: 0.5 mm ± 0.03 mm
9	Dislivello	ISO 24337	Max.: ≤ 0.20 mm Apertura media (10 punti): ≤ 0.15 mm
10	Planarità	ISO 24337	≤ 0.50 mm
11	Ortogonalità	ISO 24342	≤ 0.25 mm
12	Rettilinearità	ISO 24342	≤ 0.25 mm
13	Stabilità dimensionale - 80°C/6 h	ISO 23999	≤ 0.25%
14	Recupero dopo 23°C/6 h Recupero dopo 80°C/6 h	ISO 23999	≤ 0.50 mm ≤ 2.0 mm
15	Resistenza alla spellatura	ISO 24345	≥ 60 N/5 cm
16	Impronta residua	ISO 24343-1	≤ 0.15 mm
17	Resistenza del sistema di incastro	ISO 24334	≥ 80 N/5 cm
18	Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-S1
19	Resistenza allo scivolamento	BS 7976 / DIN 51130 / EN 13893	Asciutto > 55; Bagnato > 40 R9 DS
20	Solidità del colore	ISO 105-B02	≥ 6
21	Propensione all'elettricità statica	EN 1815	< 2.0 kV
22	Isolamento acustico al calpestio	EN ISO 717-2	18 dB
23	Test con sedia a rotelle	ISO 4918	Nessuna variazione dell'aspetto
24	Resistenza all'abrasione	EN 660-2	< 0.015 g (Classe T)
25	Resistenza chimica	ISO 26987	Conforme - Classe 0
26	Resistenza termica	ISO 8302	0.032 m²·K/W
27	Resistenza al calore	EN 12524	Max. 27°C (standard)

N.	Caratteristica	Norma	Risultato
28	Emissione di formaldeide	ISO 16000-3	E1
29	Marcatura CE	EN 14041	Conforme
30	Proprietà elettrostatiche	EN 1815	Conforme alla norma
32	Classe di emissione VOC	ISO 16000-9	A+
33	REACH	1907/2006/EC	Conforme