

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES & SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Produit : Dalles vinyles de luxe (Luxury Vinyl Tiles)

Série : SPC Rigid click



WALK IT FEEL IT LOVE IT

Gamme de produit

Articles	Épaisseur	Couche d'usure	Dimensions
Dalles vinyles de luxe - SPC Rigid click	5,0 mm (4,0 + 1,0 IXPE)	0,5 mm	150 mm × 600 mm

Spécifications du produit

N°	Performance	Norme	Caractéristiques
1	Type & composition	—	Revêtement de sol stratifié composite plastique
2	Application	—	Commercial, résidentiel & industriel
3	Traitement de surface	—	PU, selon design
4	Profil	—	Click 2G avec chanfrein, selon design
5	Système d'assemblage	—	Système click 2G/2G
6	Densité	—	8100 kg/m³ ± 10%
7	Dimensions des dalles	ISO 24342 / ISO 24346	Longueur : 600 mm ± 0,5 mm Largeur : 150 mm ± 0,1 mm Épaisseur : 5,0 mm ± 0,15 mm
8	Épaisseur couche d'usure	ISO 24340	Épaisseur : 0,5 mm ± 0,03 mm
9	Différence de hauteur	ISO 24337	Max : ≤ 0,20 mm Ouverture moyenne (10 points) : ≤ 0,15 mm
10	Planéité	ISO 24337	≤ 0,50 mm
11	Équerrage	ISO 24342	≤ 0,25 mm
12	Rectitude	ISO 24342	≤ 0,25 mm
13	Stabilité dimensionnelle - 80°C/6 h	ISO 23999	≤ 0,25 %
14	Reprise après 23°C/6 h Reprise après 80°C/6 h	ISO 23999	≤ 0,50 mm ≤ 2,0 mm
15	Résistance au pelage	ISO 24345	≥ 60 N/5 cm
16	Indentation résiduelle	ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
17	Résistance du système de verrouillage	ISO 24334	≥ 80 N/5 cm
18	Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-S1
19	Résistance au glissement	BS 7976 / DIN 51130 / EN 13893	Sec > 55 ; Humide > 40 R9 DS
20	Solidité des couleurs	ISO 105-B02	≥ 6
21	Propension à l'électricité statique	EN 1815	< 2,0 kV
22	Isolation acoustique	EN ISO 717-2	18 dB
23	Chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun changement d'apparence
24	Résistance à l'abrasion	EN 660-2	< 0,015 g (Classe T)
25	Résistance chimique	ISO 26987	Conforme - Classe 0
26	Résistance thermique	ISO 8302	0,032 m²·K/W
27	Résistance à la chaleur	EN 12524	Max 27 °C (standard)
N°	Caractéristique	Norme	Résultat
28	Émission de formaldéhyde	ISO 16000-3	E1
29	Marquage CE	EN 14041	Conforme
30	Électrostatique	EN 1815	Conforme à la norme
32	Classe d'émission COV	ISO 16000-9	A+
33	REACH	1907/2006/CE	Conforme
34	Classe d'utilisation	EN 685	33.42